



**TICIANA®**  
**DELUXE**

## ASTI

### АКРИЛОВАЯ КРАСКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ "МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ"

Краска акриловая водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем. Позволяет создавать эффект переливающейся поверхности, построенной на контрасте перламутрового блеска и искрящихся крупинок кварца.

#### Свойства

- 6 цветных баз, имитирующих металлизированную поверхность с эффектом песчаных вихрей.
- Проста в применении, не требует особо профессиональных навыков, легко наносится и быстро высыхает.
- Не требует идеальной подготовки стен, скрывает мелкие дефекты.
- Отличается повышенной прочностью, практичностью и долговечностью.
- Выдерживает влажную уборку.
- Экологически безопасный продукт.
- Позволяет получить неограниченное количество цветов и оттенков, способных дополнить любой интерьер.

#### Область применения

Краска водно-дисперсионная с кварцевым наполнителем предназначена для получения декоративного эффекта на различных покрытиях (обои, фактурные краски и штукатурки и т.д.) внутри и снаружи помещений.

#### Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами TICIANA MIX (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

#### Подготовка поверхности

Краску наносят на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений. Необходимо выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно наносится заколерованный в цвет финишного покрытия грунт моющийся Fondo 2 Ticiana Deluxe в 1 слой для наилучшего сцепления краски с обрабатываемой поверхностью.

#### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo 2</b> грунт матовый моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
<b>3. Asti</b> краска акриловая с кварцевым наполнителем	декоративное покрытие, наносится кистью	0,150-0,2 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

#### Инструмент

Кисть, губка морская. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

#### Нанесение покрытия

1. При необходимости краску разморозить при температуре 20+/-5°C. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краску наносить кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кистью по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. При нанесении краски избегать прямолинейных стыков.
4. Рекомендуется для максимального качественного нанесения Asti, использовать кисть 70 или 100мм. Во избежание непрокрашенных участков допускается нанесение первого слоя с помощью поролоновой губки круговыми или разнонаправленными движениями. Второй слой наносить кистью на участок примерно 0,5 - 0,7 кв.м., а затем дополнительно формировать рисунок, перераспределяя песчинки по поверхности стены при помощи широкой кисти 200мм.
5. Краска Asti готова к применению, в случае необходимости возможно разбавление водой, но не более 3%. Если требуется двухслойное нанесение, возможно разведение финишного слоя на 10 - 15 %.

#### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре 20 °C+/-2°C "до отлипа" - 2 часа, полное высыхание - через 4 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности - 48 часов.

#### Состав

Дисперсия акриловая, природный кварцевый песок, наполнители, реологические добавки, вода.

#### Возможные цвета:

Золото, бронза, медь, серебро, оксидированное железо, рубин

#### Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30 °C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать красками, эмалями или растворителями других производителей.

#### Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

#### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)